

ОАО «Первомайский карьер «Гранит»

55220, Николаевская обл., Первомайский р-н, с.Болеславчик, ул.Гранитная, 1.

ПАСПОРТ №

Гранитный щебень ДСТУ Б В.2.7-75-98

Фракция щебня: 10-20 мм

Дата:

Количество:

Наименование потребителя:

Наименование показателей	ДСТУ Б В.2.7-75-98	Фактически
1. Зерновой состав Полные остатки на ситах по массе, %.		
d(10)	свыше 90 до 100 вкл.	98
0,5(d+D)(15)	свыше 30 до 80 вкл.	56,3
D(20)	до 10 вкл.	4
1,25D(25)	до 0,5 вкл.	0,2
2. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игольчатой формы, % по массе	35	до 25
3. Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе	1	0,4
4. Содержание глины в комках, % по массе	0,25	отсутствует
5. Содержание зерен слабых пород, %	5	2
5. Марка щебня по прочности	600-1400	1400
6. Морозостойкость	F 300	F 300
7. Насыпная плотность, кг/м ³	1750	1360

Радиологические показатели –относится к первому классу строительных материалов и может использоваться во всех видах строительства без ограничений (ниже или равно 370 Бкхкг)

Начальник ОТК



Ответственный за погрузку